



NYTEK



BLUEBERRY



STORM



STORMCLOUD



DEEP RED



BLACK

Guaranteed Quality

Approved fabrics have been tested by ergoCentric for quality, durability and ergonomic function when used on ergoCentric chairs.

When you choose an ergoCentric Approved Fabric, you enhance the ergonomic function of your chair.

ergoCentric Approved Fabrics are:

- Always in stock
- Shipped in 10 business days or less*
- Guaranteed for 10 years

Qualité garantie

La qualité, la durabilité et l'aspect ergonomique des tissus ont été mis à l'épreuve sur des fauteuils ergoCentric.

En choisissant un textile approuvé par ergoCentric, vous rehaussez l'aspect ergonomique de votre chaise.

Les tissus approuvés par ergoCentric sont :

- Toujours en stock
- Expédiés en 10 jours ouvrables ou moins*
- Garantis pendant 10 ans

Calidad garantizada

Las tapicerías aprobadas han sido seleccionadas por ergoCentric por su calidad, durabilidad y ergonomía, cuando se utilizan en sillas ergoCentric.

Cuando elige la tapicería aprobada ergoCentric, usted mejora la función ergonómica de su silla.

Las tapicerías aprobadas por ergoCentric:

- Están siempre disponibles
- Se envían en 10 días hábiles o menos*
- Están garantizadas por 10 años

* All chairs ship in 10 business days or less; however, delivery time may be affected when choosing non-approved fabrics.

Tous les fauteuils sont expédiés en 10 jours ouvrables ou moins; toutefois, les délais de livraison peuvent être affectés si des tissus non approuvés sont choisis.

Todas las sillas se envían en 10 días hábiles o menos; sin embargo, el tiempo de entrega puede verse afectado cuando se eligen tapicerías no aprobadas.


SPECIFICATIONS

Main use	Upholstery, desk inlays, wall and panel applications.
Content	100% Nylon Fiber Matrix
Width	54 inch/137 cm
Thickness	28 mils 0.7 mm
Weight	8.8 oz/sq yd 300 g/m ²

PERFORMANCES

A Abrasion resistance	100,000+ double rubs Wyzenbeek wire screen (ASTM D-4157-82)
Resistance to urine	No staining (ASTM D-543)
Colorfastness to crocking	Wet 5/Dry 5 (AATCC-8-1988)
Breaking strength	100 lbs x 100 lbs (ASTM D-5034-90)
Tear strength	30 lbs x 30 lbs (ASTM D-1117-80)
Seam slippage	100 lbs x 100 lbs (ASTM D-1683-90A)

FLAMMABILITY

UFAC/NFPA 260-1989	Pass
 State of CA. Tech. Bulletin 117: 2013 Section 1	Pass

ENVIRONMENTAL

No plasticizers or PVC content

CLEANING

- Mild soap (such as Joy, Dove, Ivory or other hand-dishwashing liquids) and water. Use a clean cloth or soft sponge to dab the stain with soapy water. Remove the soap solution by wiping the area with a cloth and clean water. Dry with a soft lint-free cloth or towel.
- Mild petroleum solvent such as naphtha (lighter fluid) or mineral spirits (paint thinner). Lightly wipe the stain with a clean cloth that has been moistened with solvent. Blot the area and allow to dry.
- One part Wisk detergent and one part rubbing alcohol. Dab lightly with a cloth that has been moistened with the solution. Do not rub. As the ink loosens, blot the area with a dry cloth. Repeat if necessary. Rinse with a cloth dampened in clean water and dry with a soft cloth. Ballpoint pen ink can be removed with Maji-Clean Ink Sticks that are available through Majilite.

WARRANTY

10 year performance warranty on all ergoCentric Approved Fabrics.

SPÉCIFICATIONS

Usages	Tapiserie, incrustations de bureau, applications murales et panneaux.
Composition	Matrice de fibres de nylon à 100%
Larguer	54 po/137 cm
Épaisseur	28 millièrme de pouce 0,7 mm
Poids	8,8 oz/verge carrée 300 g/m ²

PROPRIÉTÉS

A Résistance à l'abrasion	100 000+ doubles frottements au test d'abrasie Wyzenbeek (ASTM D-4157-82)
Résistance à l'urine	(ASTM D-543) Sans taches
Résistance au dégorgeement	Humide 5/Sec 5 (AATCC-8-1988)
Résistance à la rupture	100 lb x 100 lb (ASTM D-5034-90)
Résistance à la déchirure	30 lb x 30 lb (ASTM D-1117-80)
Glissement de la couture	100 lb x 100 lb (ASTM D-1683-90A)

INFLAMMABILITÉ

UFAC/NFPA 260-1989	Conforme
 Bulletin technique de l'État de Californie 117: 2013 Section 1	Conforme

ENVIRONNEMENT

Sans plastifiants ni PVC

NETTOYAGE

- Savon doux (p. ex. Joy, Dove, Ivory ou d'autres liquides de lavage à la main) et eau. Utiliser un chiffon propre ou une éponge pour tamponner la tache avec de l'eau savonneuse. Retirer la solution savonneuse en essuyant la zone avec un chiffon et de l'eau propre. Sécher avec un chiffon doux non pelucheux ou une serviette.
- Solvant pétrolier doux comme le naphtha (essence à briquet) ou l'essence minérale (diluante à peinture). Essuyer légèrement la tache avec un chiffon propre humidifié avec le solvant. Éponger la zone et laisser sécher.
- Un volume de détergent Wisk et un volume d'alcool à friction. Tamponner à l'aide d'un chiffon humidifié avec la solution. Ne pas frotter. Lorsque l'encre s'estompe, éponger la zone avec un chiffon sec. Répéter si nécessaire. Rincer avec un chiffon propre imbibé d'eau et sécher avec un chiffon doux. L'encre des stylos à bille peut être enlevée à l'aide d'un bâtonnet Maji-Clean, offert par Majilite.

GARANTIE

Garantie de performance de 10 ans sur tous les tissus approuvés par ergoCentric.


ESPECIFICACIONES

Uso principal	Tapicería, incorporación en escritorios, aplicaciones en paredes y paneles.
Contenido	Matriz de fibra de nylon 100%
Ancho	54 pulgadas/137 cm
Espesor	28 milésimas de pulgada/0.7 mm
Peso	8.8 oz/yarda cuadrada 300 g/m ²

PROPIEDADES

A Resistencia a la abrasión	100,000+ frottes doubles Wyzenbeek con malla metálica (ASTM D-4157-82)
Resistencia a la orina	(ASTM D-543) Sin manchas
Resistencia del color a la cocción	Húmedo 5/Seco 5 (AATCC-8-1988)
Resistencia a la rotura	100 libras x 100 libras (ASTM D-5034-90)
Resistencia al desgarro	30 libras x 30 libras (ASTM D-1117-80)
Deslizamiento de la costura	100 libras x 100 libras (ASTM D-1683-90A)

INFLAMABILIDAD

UFAC/NFPA 260-1989	Pasa
 Estado de California. Boletín técnico 117: 2013 Sección 1	Pasa

MEDIO AMBIENTE

No contiene plastificantes ni PVC

LIMPIEZA

- Jabón suave (como Joy, Dove, Ivory u otros detergentes para lavar platos a mano) y agua. Utilice un paño limpio o una esponja suave para limpiar suavemente la mancha con agua jabonosa. Retire la solución jabonosa limpiando la zona con un paño y agua limpia. Seque con un paño o toalla suave que no suelte pelusa.
- Solvente de petróleo suave, como nafta (líquido para encendedores) o alcohol mineral (disolvente de pintura). Limpie ligeramente la mancha con un paño limpio humedecido con solvente. Seque el área y deje que se seque.
- Una parte de detergente Wisk y una parte de alcohol de quemar. Pase ligeramente un paño humedecido con la solución. Evite refregar. A medida que la tinta se afloje, limpie la zona con un paño seco. Repita la operación si fuera necesario. Enjuague con un paño humedecido en agua limpia y seque con un paño suave. La tinta de bolígrafo se puede eliminar con los bastoncillos Maji-Clean Ink Sticks, que se consiguen en Majilite.

GARANTÍA

10 años de garantía de rendimiento en todas las tapicerías aprobadas por ergoCentric.